
Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

BEECK-STENLASUR

BEECK STENLASUR er en delvis dækkende silikatlasur med særlige egenskaber til behandling af natursten og mineralske overflader.

Egenskaber

BEECK STENLASUR er en 1 komponent silikatlasur BEECK STENLASUR hverken indeholder eller afgasser miljøskadelige stoffer og er derfor også særdeles velegnet til indvendig brug.

Særdeles diffusionsåben.

Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoeficienter:

W < 0,05

S < 0,03

Anvendelsesområder

BEECK STENLASUR egner sig specielt til beskyttelse og laserende indfarvning af sugende til svagt vandafvisende mineralske overflader.

Forbehandling

Bunden skal være ren, tør, fast fri for salt og syre rester og skal kunne suge vand.

Eksisterende filmdannende malingslag skal fjernes.

Såfremt overfladen har hårrevner eller store strukturforskelle, anbefales en mellemstrygning med BEECK KVARTSFYLLER.

På svagt sugende bund kan en grunding udelades.

Påføring

BEECK STENLASUR er fremstillet strygeklar til den enkelte opgave. Såfremt en mindre dækkende behandling ønskes, kan BEECK STENLASUR fortyndes med 1 del vand/1del fixatix op til 40 %.

Påføres jævnt og tyndt med pensel eller kost.

Behandlingen bør gentages mindst 3 gange med 12 timers mellemrum.

Påføres kun når overfladen er over 5° C og ikke på stærkt solopvarmede flader.

Behandlingen skal have tid til at forkisle, hvorfor en eventuel imprægnering (F.eks. med BEECK BS Plus) først må foretages efter 14 dage.

Materialeforbrug

På glat normalt sugende bund er forbruget ca, 8 kvadratmeter pr.ltr.

Tørretid

Overmalingsinterval mindst 12 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand staks efter brug.

Vigtigt

Indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Alle overflader som ikke skal behandles afdækkes, især glas, keramik og eloxerede overflader. Stænk kan ætse overfladen.

MAL-KODE 00-4