
Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

MAXIL

Strygeklar silikatmaling til indvendig brug.

Egenskaber

Fremstillet af mineralsk bindemiddel og fyldstoffer og lysægte mineralske pigmenter.

Stærkt basisk og derfor naturligt svampe og alge dræbende.

Fri for opløsningsmidler og andre miljøbelastende stoffer.

Organisk indhold mindre end 5 %. JVF VOB/DIN 18363 / 2.4.1.

Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoefficienter:

W < 0,02

S < 1,00

Forkisler med det mineralske underlaget, er ikke filmdannende som organiske malingstyper.

Anvendelsesområder

Indvendig på alle mineralske underlag såsom kalk, cement og gipspuds, teglsten, kalksandsten, beton.

Alle ikke mineralske underlag SKAL grundes med BEECK MAXIL GRUNDER.

Forarbejder

Overfladen SKAL være ren, tør og bæredygtig og FRI for salt-og syrerester, og skal om nødvendigt afrensnes og repareres.

Stærkt sugende mineralske underlag grundes med fixativ fortyndet med 2 dele vand.

Alle andre underlag grundes med MAXIL GRUNDER.

Hvor der er risiko for saltudblomstringer grundes med SILAN GRUNDER.

Påføring

Omrøres grundigt med el-røremaskine. Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

1.strygning skal fortyndes med 5-10 % vand.

Afhængig af indsugning og overfladens struktur.

Slutstrygning ufortyndet eller med max. 5 % vand.

Påføres vådt i vådt i krydsende baner i tynde og jævne lag uden tørre sammenstrygninger.

Materialeforbrug

På glat, normalt sugende bund er forbruget ca.: 8m² pr. ltr.

Tørretid

Overmalingsinterval minimum 16 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Holdbarhed i tætlukket emballage ca.12 måneder.

Vigtigt

Indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Alle overflader som ikke skal behandles, af-dækkes, især glas, keramik og eloxerede overflader. Stænk kan ætse overfladen.

MAL-KODE 00-4