

# Teknisk Datablad

## BEECK Silikatsystem

# BS PLUS

**Farveløs , vandafvisende imprægnerings middel til beskyttelse af sugende mineralske overflader . Fremragende til beskyttelse af for eks. historiske bygninger mod fugtindtrængning og snavs.**

### Egenskaber

BEECKS BS PLUS er smudsafvisende og vores erfaring viser at BS PLUS beskytter mod fugtindtrængning fra regn i mindst 12 år . Samtidig bevarer BS PLUS bygningens diffusionsåbenhed.  
Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoefficienter  
 $W < 0,03$   
 $S < 0,03$

### Anvendelsesområder

Udvendig på alle porøse, sugende mineralske overflader så som beton, kalk- og cementpuds, kalksandsten og tegl.  
Er desuden fremragende og anbefalelsesværdig som slutbehandling på silikatmaling – f.eks. REN SILIKATMALING , BEECKOSIL.

### Forarbejder

Overfladen skal være helt afrenset ned til det mineralske underlag.  
Overfladen skal være helt tør og fri for salt og syrerester.  
Tilstødende overflader, som ikke skal behandles afdækkes effektivt.

### Brugsanvisning

Påføres oppefra og nedover på overfladen med kost på mindre overflader og med havesprøjte på større overflader således at væsken løber ned ad væggen. Skal påføres i rigelige mængder, så overfladen bliver fuldstændig mættet.  
Behandlingen gentages – vådt i vådt – efter 10 til max 20 min. forløb.  
Silikatmaling må ikke behandles med BS PLUS tidligere end 10 dage fra påføringen.  
BS PLUS må kun påføres i tørt vejr og skal beskyttes effektivt mod regn i mindst 12 timer efter påførslen.

### Forbrug

Afsæt et prøvefelt på ca. 1 kvadratmeter og påfør BS PLUS som ovenfor beskrevet indtil området er fuldstændig mættet.  
Udregn derefter forbruget for hele den flade som ønskes behandlet.  
Under arbejdet skal man løbende sikre sig, at facaden påføres en mængde BS PLUS svarende til prøvefeltet.  
Afhængig af indsugning vil forbruget variere fra 0,25 til 0,8 liter pr. kvadratmeter.

### Rengøring af værktøj

Rengøring af værktøj foretages med terpentiner eller sprit umiddelbart efter brug.

### Opbevaring

Ved kølig og frostfri opbevaring i tæt tillukket emballage er holdbarheden mindst 18 måneder.

### Vigtigt

Indeholder alkalisilikat. Irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

## MAL-KODE 00-4