

Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

KVARTSFYLDER-P

Ren mineralsk fyldstofblandning med fiberarmering for tilsætning til alle BEECK-Silikatmalinger.

Egenskaber

Naturhvid pulverkomponent, der forhøjer dækevnen og armerer grundstrygninger. Giver en forsegling af hårrevner og udjævner strukturforskelle. Indrøres nemt og uproblematisk i alle BEECK-SILIKATMALINGER.

Anvendelsesområder

Kvartsfylder-P kan tilsættes til BEECK-RENSILIKATMALING og til alle BEECK-ENKOMPONENTSILIKATMALINGER for at forøge dækevne og revneoverbyggende egenskaber. Tilsættes til grundstrygninger og eventuelt til mellemstrygninger. Slutstrygninger udføres altid uden tilsætning af BEECK KVARTSFYLDER-P.

Forbehandling

Udføres i henhold til almindelige grundregler for arbejde med silikatmaling og efter anvisninger, anført i det tekniske datablad for det pågældende produkt.

Forarbejdning og blandingsforhold

a) Som slæmtilsats til BEECK-RENSILIKATMALING: En sæt (25 kg) BEECK-FARVEPULVER og to sække af (25 kg) BEECK KVARTSFYLDER-P blandes i en beholder, der indeholder en dunk (30 kg) BEECK-FIXATIV. Sammenblandingen foretages mindst 8 timer før brugen.

Alt efter bundens sugning, iblandes inden brugen, 7-10 kg. BEECK-FIXATIV.

Blandingen holdes omrørt under brugen og påføres jævnt samtidig med at den indarbejdes grundigt i overfladen med kost.

Til svømmende mellemstrygningslag: En sæk (25 kg.) BEECK-FARVEPULVER og en sæk af (25 kg.)

BEECK KVARTSFYLDER-P blandes i en beholder, der indeholder en dunk (30 kg.) BEECK-FIXATIV.

Blanding, se ovenfor. Alt efter bundens sugning iblandes, inden brugen, 4-7 kg. BEECK-FIXATIV.

b) BEECK-ENKOMPONENTSILIKATMALINGER som f.eks. BEECKOSIL m.m:

En spand á 12,5 liter iblandes 4 kg. BEECK KVARTSFYLDER-P.

Alt efter bundens sugning, tilsættes 3-6 kg. BEECK-FIXATIV og blandingen omrøres grundigt.

Påføres og indarbejdes grundigt i overfladen med kost.

Malingsblandingen opbevares i lufttæt beholder og skal anvendes inden 8 uger.

Forbrug

Forbruget fastsættes bedst ved afsætning af prøvefelt.

Rengøring

Værktøj og tilsmudsede klæder rengøres i vand straks efter brug.

Tørretid

Overmalingsinterval 12 timer. Må ikke anvendes på stærkt solopvarmede flader eller på flader med temperatur over 5° C.

Opbevaring

BEECK KVARTSFYLDER-P i pulverform har ved tør lagring ubegrænset holdbarhed.

Vigtigt

Silikatmaling indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Ved kontakt skylles straks grundigt med vand. Kommer stoffet i øjne, kontaktes læge efter skylning.

Alle overflader, der ikke skal behandles afdækkes, især glas, keramik og eloxerede overflader. Stænk kan ætse overfladen.

MAL-KODE 00-4