

Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

FIXATIV

Grunder, bindemiddel og fortynder til BEECK-SILIKATMALING, Indeholder ingen organiske stoffer .

Egenskaber

Kombination af vandige forkislingsaktive alkalisilikater. Rent mineralsk - indeholder ingen organiske bestanddele. Virker forstærkende på underbunden, uden at ændre evnen til diffusion af vanddamp. Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedscoefficienter:
W > 1,0
S < 0,01

Anvendelsesområder

Udvendig og indvendig på porøs, mineralsk bund, såsom kalk- og kalkcementpuds , natursten og teglsten.
Bunden skal være sugende.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og fri for salt og syre rester .
Gamle organisk malingslag fjernes.
Undgå rensmidler med salt syre,
Gammel puds rengøres og ny puds befries for evt. slamlag ved hjælp af BEECK ÆTSEVÆSKE.
Natursten rengøres neutralt, ikke ved ætsning.

Systemopbygning

1. SOM GRUNDER

1 del Fixativ fortyndes med 2 dele vand, (ved meget stærk sugning blandes 1:1), og påføres til overfladen om muligt er mættet. Overskydende fixativ på overfladen fjernes.

2. SOM BINDEMIDDEL TIL BEECK-RENSILIKATMALING

3. SOM BINDEMIDDEL TIL LASUR I REN-SILIKATMALINGSSYSTEMET

Påføring

Påføres med pensel eller havesprøjte.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tørretid

Overmalingsinterval mellem påføringer mindst 12 timer.

Opbevaring

Ved kølig og frostfri opbevaring i lufttæt emballage er holdbarheden mindst 12 måneder.

Materialeforbrug

Til grundning: ca. 25 kvadratmeter pr.kg.

Vigtigt

Den sammenblandede BEECK RENSILIKAT-MALING indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Alle overflader, som ikke skal behandles, tildækkes omhyggeligt, især glas, keramik og eloxerede overflader. Overflader der behandles skal have en temperatur på over 5° C. Undgå at male på stærkt solopvarmede flader.

MAL-KODE 00-4