

SILIKAT lasur 25 & 50

Ren 2 komponent silikatlasur uden organiske indhold.

Anvendelsesområder

Silikatlasur anvendes til vedligeholdelse af overflader af beton, natursten, kalk- og kalkpuds, tegl, tyndpuds eller puds.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og fri for salt og syre-rester.

Påføring

Da farvepulveret bundfælder sig er det vigtigt at holde blandingen omrørt under brugen så lasuren altid påføres i den samme koncentration. Lasuren påføres med tæt kost i krydsestrøg på et givet afsnit ad gangen f.eks. fra hjørne til hjørne. Undgå at dykke kosten så meget at lasuren løber ned af muren. Undgå så vidt muligt at male tilbage i den allerede påførte lasur.

Opbevaring

Blandingen af farvepulver og fixativ har en holdbarhed på 10 dage, når den opbevares i lufttæt beholder.

Hærdning.

Lasuren bør ikke tørre for hurtigt, hvorfor der ikke skal males på en opvarmet mur eller i stærkt solskin. Lasuren er 3 dage om endeligt af afbinde, selvom overfladen er tør efter få timer. Det er vigtigt, at der ikke i denne periode er slagregn, opsprøjt fra jorden eller evt. overløb fra tagrender.

Materialeforbrug

På glatte, normalt sugende flader. ca. 4 kvadratmeter pr. ltr.

Vigtig

Alle overflader, som ikke skal behandles tildækkes omhyggeligt, især glas, keramik og eloxerede overflader. Prøveopstrøg giver oplysninger om materialeforbrug og sugeevne.

MAL-KODE 00-4

Indhold

kg fixativ

Beregnet til

kg silikatfarvepulver

Farve nr.

KR FARVETEKNIK

Gladsaxe Møllevvej 67-69

2860 Søborg

Telefon 35830263

Fax 35830269