

---

# Teknisk Datablad

## BEECK Silikatsystem

# HÆFTEGRUND

**Universalgrunder, der indeholder kvartspulver for sikring af vedhæftning af BEECK SILIKATMALING på overflader med fastsiddende gamle malingslag. Indvendig som grunder for silikatmaling på gipsplader og gasbeton.**

### Egenskaber

Strygefærdig silikat - akryllat grunder på vand-basis, som gør det muligt at anvende silikatmaling på facader, der tidligere har været malet med organisk facademaling. Indholdet af fine kvarts korn skaber en god bund for den efterfølgende silikatmalings forkisling til underlaget. Hvidlig farvetone, der har ringe dækevne.

### Anvendelsesområder

BEECK-HÆFTEGRUNDER anvendes udvendig på mineralske underlag, der er behandlet med organisk facademaling, som er fastsiddende og som ikke skaber problemer for dampdiffusionen og som efterfølgende ønskes behandlet med strygeklar BEECK-SILIKATMALING. Anvendes også på arealer, hvor der er foretaget malingsfjerning af dårlig hæftende maling og hvor der er områder tilbage med fastsiddende maling. Indvendig anvendes den til grunding af gipspuds, gipsplader og gasbeton før maling med strygeklar BEECK-SILIKATMALING.

### Forbehandling

Dårligt vedhæftende malingslag afrenses med malingsfjerner. Bæredygtige organiske malingslag rengøres, eventuelt med en facaderens, der også materer overfladen så man opnår den optimale vedhæftning. Undergrunden skal være bæredygtig, tør og ren.

### Påføring

BEECK-HÆFTEGRUNDER omrøres omhyggeligt og påføres ufortyndet med pensel eller rulle i én arbejdsgang.

### Tørretid

Overmalingsinterval mindst 8 timer.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

### Opbevaring

Ved kølig og frostfri opbevaring i tæt tillukket emballage, er holdbarheden ca. 18 måneder.

### Materialeforbrug

Afhængig af underbundens sugsevne og ruhed. Ca. 6 kvadratmeter pr.kg.

### Vigtigt

**Silikatmaling indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Ved kontakt skylles straks grundigt med vand. Kommer stoffet i øjne, kontaktes læge efter skylning.**

**Alle overflader, der ikke skal behandles afdækkes, især glas, keramik og eloxerede overflader. Overflader, der behandles skal have en temperatur over 5° C. Undgå maling på stærkt solopvarmede flader.**

## MAL-KODE 00-4