

Teknisk Datablad

BEECK Silikatsystem

MBA-FIXATIV

Specialfixativ til fremstilling af BEECK-Silikatlasur, der skal påføres svagt vandafvisende overflader samt som grunder på svagt afvisende overflader, hvor der efterfølgende males med BEECK-Silikatmalinger

Egenskaber

Stabiliseret kalivandglasopløsning med hjælpestoffer. Organisk andel ca. 4 %.
Fri for opløsningsmidler og biocider.
Virker forstærkende på underbunden og bevarer materialets vanddampdiffusionsåbenhed.
Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoefficienter:
 $W > 1,0$
 $S < 0,01$

Anvendelsesområder

- MBA-FIXATIV anvendes som grunder på svagt sugende og svagt vandafvisende mineralske overflader, udendørs og indendørs, især på kalk- eller kalkcementpuds og natursten, dog ikke på gips.
- Anvendes som bindemiddel i BEECK-SILIKATLASUR for at sikre vedhæftningen, når lasuren fudføres på svagt vandafvisende overflader som Insil, Kvartsfylder og visse betonflader

Forbehandling

Gamle malingslag afrenses. Undgå rensedmidler med saltsyre. Fastsiddende maling kan grundes med Hæftegrunder eventuelt Kvartsfylder, se datablade. Gammel puds rengøres og ny puds befries for evt. slamlag ved hjælp af BEECK-ÆTSEVÆSKE. Natursten rengøres neutralt, ikke ved ætsning. Ny puds skal være fuldstændig gennemtør og undergrunden fri for salt og syrerest.

Påføring og systemopbygning

1. SOM GRUNDER

1 del MBA-Fixativ fortyndes med 2 dele vand og påføres til overfladen om muligt er mættet - overskydende materiale fjernes. Påføres med pensel eller havesprøjte.

2. SOM BINDEMIDDEL FOR BEECK SILIKATLASUR

1 liter MBA fixativ fortyndes med 1 liter vand og tilsættes 200 – 500 gram farvepulver.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Tørretid

Overmalingsinterval mellem påføringer mindst 12 timer.

Opbevaring

Ved kølig og frostfri opbevaring i lufttæt emballage er holdbarheden mindst 12 måneder.

Materialeforbrug

Til grunding: ca. 33 kvadratmeter pr. liter.

Vigtigt

Indeholder alkalisilikat, der irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

MBA-FIXATIV ætser glas, keramik og eloxerede overflader, afdæk derfor omgivende flader, eller vask straks stænk omhyggeligt med vand.

MAL-KODE 00-4